

Údaje o výrobcích

JAKOST POVRCHU

4/2012


JAKOST POVRCHU CLT			
Třída vzhledu povrchové jakosti/kvalita výrobku			
ZNAKY	VI	IVI	NVI
Slepení	přípustné ojedinělé otevřené spáry s šířkou do max. 1 mm	přípustné ojedinělé otevřené spáry s šířkou do max. 2 mm	přípustné ojedinělé otevřené spáry s šířkou do max. 3 mm
Zamodralost	nepřípustné	přípustné lehké zabarvení	přípustné
Zabarvení (zhnědnutí...)	nepřípustné	nepřípustné	přípustné
Smolníky	žádné shluky, max. 5 x 50 mm	max. 10 x 90 mm	přípustné
Zárost kůry	ojediněle přípustné	ojediněle přípustné	přípustné
Smršťovací trhliny	povoleny ojedinělé povrchové trhliny	přípustné	přípustné
Jádrová dřev	povoleno ojediněle do 40 cm	přípustné	přípustné
Napadení hmyzem	nepřípustné	nepřípustné	povoleny ojedinělé malé díry do 2 mm
Suky – zdravé	přípustné	přípustné	přípustné
Suky – černé	max. ø 1,5 cm	max. ø 3 cm	přípustné
Suky – díra	max. ø 1 cm	max. ø 2 cm	přípustné
Oblina	nepřípustné	nepřípustné	max. 2 x 50 cm
Povrch	100% broušený	100% broušený	max. 10 % drsného povrchu
Jakost opracování povrchu	přípustné ojedinělé malé kazy	přípustné ojedinělé kazy	přípustné ojedinělé kazy
Jakost slepení úzkých stran a konců čelní strany	přípustné ojedinělé malé kazy	přípustné ojedinělé kazy	přípustné ojedinělé kazy
Zkosení u panelů L	ano	ne	ne
Opracování řezných hran ručním brusným papírem	ano	ne	ne
Opracování – řetězová pila	nepřípustné	přípustné	přípustné
Šířka lamel	≤ 130 mm	max. 230 mm	max. 230 mm



VI – jakost pohledové strany v obytném prostoru



IVI – jakost pohledové strany v průmyslovém prostoru



NVI – jakost nepohledové strany



storaenso

Údaje o výrobcích

JAKOST POVRCHU

4/2012

ZNAKY	VI	IVI	NVI
Vlhkost dřeva	max. 11 %	max. 15 %	max. 15 %
Směs dřevin	nepřípustné	nepřípustné	povoleno u směsi smrk-jedle/borovice
Vyspravení povrchové vrstvy kruhovou zátkou / lištou ...	přípustné	přípustné	přípustné



storaenso